

CL 1500

calcestruzzo leggero strutturale

VOCE DI CAPITOLATO

Per eseguire solette collaboranti di rinforzo o getti su (solai e tetti con struttura in legno e non, con connettori e prese nelle pareti, igloo etc) utilizzare “CL1500 Calcestruzzo Strutturale Leggero” di Marraccini srl composto da cemento Portland II AL, Argilla Espansa in granuli, aggregati naturali ed additivi specifici, con una densità a secco di ca 1500 kg/m³ (classe D1,6), RCK 250, classe di resistenza LC 20/22, secondo la normativa UNI EN 206-1 e D.M. infrastrutture 17.01.18, più leggero in opera del 35-40% rispetto ad un calcestruzzo tradizionale. Steso, compattato e/o vibrato, infine staggiato nello spessore di cm...

